

Uppdragsgivare

Ullfrotté AB
Sofia Åberg
Chaufförvägen 29
831 48 ÖSTERSUND

Prov mottaget dat 2006-12-14
Provnings datum: 2006-12-18 till 2006-12-20

Provmaterial: Ullfrotté material

Provning - Resultat

(A)=Ackrediterad metod

(A) Färgens hårdighet mot tvätt,(SS-EN ISO 105-C06:1997), program C1S,60°C ECE-tvättmedel, anfärgning och färgändring. Klass 1-5 där 5 är bäst.	anfärgning	
	acetat	4-5
	bomull	4-5
	polyamid	4
	polyester	4-5
	akryl	4-5
	ull	4-5
	färgändring	4-5

Färgens hårdighet mot ljus(SS-EN ISO 105-B02), xenonbåglampa, färgändring. Klass 1-8 där 8 är bäst. >4 <5

(A) Färgens hårdighet mot svett (SS-EN ISO 105-E04:1996), anfärgning och färgändring. Klass 1-5 där 5 är bäst.	anfärgning	
	acetat	4-5
	bomull	4-5
	polyamid	4-5
	polyester	4-5
	akryl	4-5
	ull	4-5
	färgändring	4-5

2006-12-22 Karin Rangdén

Linn Nilsson

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag.
Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17 025 (2000).
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

**Textil & Läderlaboratoriet Stockholm AB**

Box 4707, 116 92 Stockholm
Besöksadress, Alsnögatan 7
Tel 08/615 83 80, fax 08/644 77 60
e-mail: info@textillab.se

