

Uppdragsgivare

Ullfrotté AB
Sofia Åberg
Chaufförvägen 29
831 48 ÖSTERSUND

Prov mottaget dat 2007-11-01
Provnings datum: 2007-11-06 till 2007-11-08

Provmaterial: Ullfrotté Original, 400g/m², marinblå.

Provning - Resultat

(A)=Ackrediterad metod

(A) Vikt/area (SS-EN 12127:1997), g/m ²	439
(A) Pilling, pillingboxmetod (SS-EN ISO 12945-1:2001), 18000 varv, bedömning enligt beskrivande tabell och EMPA fotoskala, K1. IWS bedömnings-skåp. Klass 1-5 där 5 är bäst.	3
(A) Dimensionsändring (SS-EN 25077, SS-EN ISO 3759, SS-EN ISO 6330), 60°C, ECE-tvättmedel 1,5 g/l, program 2A, torktumling, längd och bredd, %.	* Längd +1,5 Bredd -3,5
Vridning, procentuell ändring av maskstavar i stickade plagg (SS-ISO 16322-1:2005), %.	±0

Kommentar

* Avvikelse från standard: ECE-tvättmedel enligt SS-EN 26330.

2007-11-08 Karin Rangdén

Tekniskt ansvarig

Lina Olsson

Ansvarig teknisk provare

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag.
Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17 025 (2000).
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

**Textil & Läderlaboratoriet Stockholm AB**

Box 4707, 116 92 Stockholm
Besöksadress, Alsnögatan 7
Tel 08/615 83 80, fax 08/644 77 60
e-mail: info@textillab.se

