

Uppdragsgivare

Ullfrotté AB
Sofia Åberg
Chaufförvägen 29
831 48 ÖSTERSUND

Prov mottaget dat 2007-11-01
Provnings datum: 2007-11-07 till 2007-11-08

Provmaterial: Ullfrotté Original, 400g/m², mörkmarin.

Provning - Resultat

(A)=Ackrediterad metod

(A) Färgens hårdighet mot tvätt,(SS-EN ISO 105-C06:1997), program C1S,60°C ECE-tvättmedel, anfärgning och färgändring. Klass 1-5 där 5 är bäst.	Anfärgning		
	Acetat	4-5	
	Bomull	4-5	
	Polyamid	3-4	
	Polyester	4-5	
	Akryl	4-5	
	Ull	4-5	
	Färgändring	4-5	
(A) Färgens hårdighet mot svett (SS-EN ISO 105-E04:1996), anfärgning och färgändring. Klass 1-5 där 5 är bäst.	Anfärgning		Alkalisk
	Acetat	4-5	Sur
	Bomull	4-5	4-5
	Polyamid	4-5	4-5
	Polyester	4-5	4-5
	Akryl	4-5	4-5
	Ull	4-5	4-5
	Färgändring	4-5	4-5
(A) Färghårdighet vid gnidning (SS-EN ISO 105-X12:2002), torr och våt, längd och bredd, anfärgning. Klass 1-5 där 5 är bäst.		Torr	Våt
	Längd	4-5	4
	Bredd	4-5	4

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag.
Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17 025 (2000).
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

**Textil & Läderlaboratoriet Stockholm AB**

Box 4707, 116 92 Stockholm
Besöksadress, Alsnögatan 7
Tel 08/615 83 80, fax 08/644 77 60
e-mail: info@textillab.se



Uppdragsgivare

2007-11-08 Karin Rangdén

Lina Olsson

Tekniskt ansvarig

Ansvarig teknisk provare

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag.
Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17 025 (2000).
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

**Textil & Läderlaboratoriet Stockholm AB**

Box 4707, 116 92 Stockholm
Besöksadress, Alsnögatan 7
Tel 08/615 83 80, fax 08/644 77 60
e-mail: info@textillab.se

